Geon™ 180 Series 180X7

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 180X7 عبارة عن راتينج متجانس الجزيئات ذو وزن جزيئي منخفض يوفر خصائص رغوة كيميائية جيدة مع مقاومة نفخ ممتازة. توفر ريولوجيا Geon® 180X7 المعدلة زيادة في اللزوجة وإنتاجية الخضوع. يوصى باستخدام Geon® 180X7 للتطبيقات التي تتطلب لزوجة عالية في بروكفيلد وإنتاجية عالية مثل الرغاوي المنفوخة كيميائيًا منخفضة الكثافة عالية التلدين، والتركيبات عالية التلدين، ومانعات التسرب الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي منخفض Plasticized خاصية قابلة للرغوة لزوجة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	شريط إغلاق مقاوم للعوامل الجوية رغوة	- -	- -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	65.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	0.90	-	ASTM D1243-60-A
محتوى الماء	0.060 %	-	Internal method
الكثافة الحجمية	400 g/l	-	-
اللزوجة النسبية	2.20	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	18.4 MPa	2668.7 psi	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	91 %	-	Internal method
الشفافية - النفاذية	85 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	19.8 Pa·s	-	Internal method
	10.6 Pa·s	-	Internal method
	23.3 Pa·s	-	Internal method
	11.8 Pa·s	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	132.00 g/10 min	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	4.50 Hegman	-	Internal method
			Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	
قابل للاستخلاص بالميثانول	% 3.5	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-
درجة حرارة الجل	C° 72	F° 161.6	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.