Geon™ 210 Series 215 Blending Resin

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 215 هو راتنج مزج متجانس الجزيئات ذو وزن جزيئي منخفض مخصص للاستخدام في تركيبات البلاستيسول. إنه يحسن أداء إطلاق الهواء مما يؤدي إلى تقليل معدلات الخردة. يقلل من اللزوجة العالية القص مما يوفر أداء "سهولة الطلاء" محسّنًا مما يؤدي إلى طلاء بلاستيسول أكثر اتساقًا وتحسين وقت إعداد الخط. يقلل من خصائص شيخوخة اللزوجة، مما يوفر زيادة في استخدام البلاستيسول (عمر الوعاء). يقلل من لمعان سطح الأغشية أو المنتجات المطلية مما يؤدي إلى تقليل انسداد السطح وتحسين المناولة. يوصى باستخدام Geon® 215 لتطبيقات البلاستيسول الصلبة والرغوية مثل الأقمشة المطلية والأغشية والطلاءات المصبوبة والحصائر والوسادات الرغوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	قولبة الطين	-	-
	قولبة دورانية	-	-
	الصب	-	-
	طريقة طلاء التشريب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	64.0	-	-
الكثافة السائبة الظاهرية	0.430 g/cm³	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	0.85	-	ASTM D1243-60-A
حجم الجسيمات		-	Internal method
	98.0 %	-	Internal method
	99.8 %	-	Internal method
	25.0 µm	0.9843 mil	Internal method
اللزوجة النسبية	2.12	-	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	20 %	-	Internal method
اللمعان	20 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	4.00 Pa·s	-	Internal method
	3.50 Pa·s	-	Internal method
	3.40 Pa·s	-	Internal method
	4.23 Pa·s	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	276.00 g/10 min	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
المواد المتطايرة	0.060 %	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الجل	78 °C	172.4 °F	Internal method
ناشر الفينيل	75.0 µm	2.95 mil	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.