Geon™ 210 Series 217 Blending Resin

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 217 عبارة عن راتينج مزج متجانس الوزن الجزيئي منخفض إلى متوسط مخصص للاستخدام كأداة تركيبة في تركيبات البلاستيسول. يحسن أداء إطلاق الهواء مما يؤدي إلى تقليل معدلات الخردة. يقلل من اللزوجة العالية القص مما يوفر أداء "سهولة الطلاء" محسّنًا مما يؤدي إلى طلاء بلاستيسول أكثر اتساقًا وتحسين وقت إعداد الخط. يقلل من خصائص شيخوخة اللزوجة، مما يوفر زيادة في استخدام البلاستيسول (عمر الوعاء). يقلل من لمعان السطح للأفلام أو المنتجات المطلية مما يؤدي إلى تقليل انسداد السطح وتحسين المناولة. يوصى باستخدام Geon® 217 لتطبيقات البلاستيسول الصلبة والرغوية مثل القماش المطلي والأفلام والطلاءات المصبوبة والحصائر والوسادات الرغوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خاصية قابلة للرغوة	-	-
الاستخدامات	رغوة طلاء القماش	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة دورانية الصب طريقة طلاء التشريب	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	67.0	-	-
الكثافة السائبة الظاهرية	0.530 g/cm³	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	0.92	-	ASTM D1243-60-A
حجم الجسيمات		-	Internal method
	94.2 %	-	Internal method
	99.0 %	-	Internal method
	30.0 µm	1.18 mil	Internal method
اللزوجة النسبية	2.23	-	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	54 %	-	Internal method
اللمعان	18 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	2.30 Pa·s	-	Internal method
	2.38 Pa·s	-	Internal method
			Internal method
			Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	2.30 Pa·s 2.40 Pa·s	- -	
قطع التدفق الخارج	522.00 g/10 min	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
المواد المتطايرة	0.050 %	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق	-	-
درجة حرارة الجل	92 C°	197.6 F°	Internal method
ناشر الفينيل	95.0 µm	3.74 mil	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.