Geon™ 210 Series 218

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ 210 Series 218 عبارة عن مادة بوليمر متجانس من كلوريد البولي فينيل (PVC homopolymer). المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أفريقيا والشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طرق المعالجة هي: قولبة الطين أو القولبة الدورانية أو الطلاء بالغمس أو الطلاء. Geon™ مجالات التطبيق النموذجية لسلسلة 210 218 هي: إضافات/مزيج رئيسي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	خلط	-	-
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	قولبة الطين قولبة دورانية طريقة طلاء التشريب طلاء	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.55 g/cm³	-	Internal method
قيمة K	59.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	0.74	-	Internal method
حجم الجسيمات		-	Internal method
	% 25.3	-	Internal method
	% 14.6	-	Internal method
متوسط حجم الجسيمات	85 µm	3.35 mil	Internal method
اللزوجة النسبية	1.93	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	53 %	-	Internal method
اللمعان	18 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	2.50 Pa·s	-	Internal method
	2.45 Pa·s	-	Internal method
	2.90 Pa·s	-	Internal method
	2.73 Pa·s	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	582.00 g/10 min	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
المواد المتطايرة	0.050 %	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الجل	88 °C	190.4 °F	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.