Geon™ Specialty Suspension Atlas S140

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® Atlas S140 عبارة عن راتينج تعليق متخصص بوليمر متجانس ذو وزن جزيئي عالي مخصص للاستخدام في الأجزاء المبثوقة عالية القوة. إنه يحسن الأداء الفيزيائي للتطبيق النهائي على سبيل المثال عزل الأسلاك والكابلات والأنابيب المبثوقة. تسمح خاصية المسامية العالية لهذا الراتينج بامتصاص سريع للملدنات مما يقلل من أوقات دورة المركب ويؤدي إلى إنتاجية عالية للمركب وتكلفة تصنيع منخفضة. يحسن Geon® Atlas S140 أداء تشويه الحرارة (HDT) ، ويزيد من قوة التركيبات الملدنة بدرجة عالية ، ويوفر عمرًا أطول للمنتج الافتراضي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات مادة عازلة	- -	- -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	82.0	-	Internal method
التلوث		-	Internal method
	1	-	Internal method
	4	-	Internal method
	0	-	Internal method
الكثافة السائبة الظاهرية	0.410 g/cm³	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	1.4	-	ASTM D1243-60-A
حجم الجسيمات		-	Internal method
	% 14.8	-	Internal method
	% 3.40	-	Internal method
	145 µm	5.71 mil	Internal method
اللزوجة النسبية	3.10	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D638

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت خلط المسحوق	2.6 min	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
المواد المتطايرة	0.070 %	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق	-	-
المسامية	0.570 cm³/g	-	Internal method
وقت التدفق	27.0 sec	-	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.