Geon™ Specialty Suspension CG E 24

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® CG E24 عبارة عن راتينج تعليق متخصص متجانس مخصص للاستخدام في التحكم في اللمعان وشفافية الأجزاء المقولبة بالحقن أو المبثوقة أو البلاستيسول. يوفر هذا الراتينج لمعانًا سطحيًا منخفضًا وتأثيرات نسيجية لمنتجات الفينيل المرنة، مما يسمح بإنتاج مجموعة واسعة من التأثيرات السطحية دون الحاجة إلى عملية تشغيل ثانوية مما يساعد على تقليل تكلفة التصنيع. يتم إنشاء تأثيرات اللمعان المنخفض في جميع أنحاء جدار الجزء، مما يوفر الجماليات السطحية المرغوبة المستمرة. توفر القدرة على زيادة خشونة السطح تقليلًا لانسداد السطح وتسمح بسهولة التعامل مع الأجزاء المكدسة أو المجمعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب السطح ليس أملسًا. لمعان، منخفض	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات مادة عازلة	- -	- -
الأشكال	مسحوق 1	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة الطين	-	-
	قولبة دورانية	-	-
	بثق	-	-
	طريقة طلاء التشريب	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
التلوث		-	Internal method
	1	-	Internal method
	9	-	Internal method
	0	-	Internal method
الكثافة السائبة الظاهرية	0.380 g/cm³	-	Internal method
حجم الجسيمات		-	Internal method
	40.0 %	-	Internal method
	3.00 %	-	Internal method
	125 µm	4.92 mil	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت خلط المسحوق	3.3 min	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
المواد المتطايرة	0.10 %	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق	-	-
المسامية	0.530 cm³/g	-	Internal method
وقت التدفق	32.0 sec	-	Internal method

-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.