

CELLOMER® 2100D

SBS	الفئة	Microcell Composite Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

CELLOMER® (خلايا دقيقة + مطاط صناعي) لألواح الضغط الساخن أو الحقن الرغوي التي تتميز بمقاومة الانزلاق والمرونة. تتميز بصلابة قابلة للتعديل عند مزجها مع مواد البوليمر العالي الخاصة الأخرى من MCC. مركبات SBS مُجهزة مسبقًا ورغوية مسبقًا في حبيبات يمكن مزجها بالذوبان مع بوليمر قابل للضغط لعمل ألواح / مواد رغوية عن طريق الضغط الساخن أو الحقن يمكن تحقيق صلابة متفاوتة مع الخلطات قابلة لإعادة التدوير الفائقة وسلوك معالجة الذوبان مقارنة بـ EVA. الميزات: هيكل خلوي دقيق مغلق المرونة / المطاطية غير سام مقاومة الانزلاق خفيف الوزن المرونة مرونة عالية ومرونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للرغوة	الميزات
-	-	مرونة جيدة	
-	-	مرونة عالية	
-	-	غير سامة	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	مرن	
-	-	لوح عزل رغوي	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة
-	-	قابلة بالضغط	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 1.12	الكثافة
-	-	g/10 min 1.4	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	59	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 809.31	MPa 5.58	قوة الشد
-	-	% 610	استطالة الشد
-	-	kN/m 24.6	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.