

## CELLOMER® 3000

SBS	الفئة	Microcell Composite Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

CELLOMER® (خلايا دقيقة + مطاط صناعي) لألواح الضغط الساخن أو الحقن الرغوي التي تتميز بمقاومة الانزلاق والمرونة. تتميز بصلابة قابلة للتعديل عند مزجها مع مواد البوليمر العالي الخاصة الأخرى من MCC. مركبات SBS مُجهزة مسبقًا ورغوية مسبقًا في حبيبات يمكن مزجها بالذوبان مع بوليمر قابل للضغط لعمل ألواح / مواد رغوية عن طريق الضغط الساخن أو الحقن يمكن تحقيق صلابة متفاوتة مع الخلطات قابلة لإعادة التدوير الفائقة وسلوك معالجة الذوبان مقارنة بـ EVA. الميزات: هيكل خلوي دقيق مغلق المرونة / المطاطية غير سام مقاومة الانزلاق خفيف الوزن المرونة مرونة عالية ومرونة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للرغوة	الميزات
-	-	مرونة جيدة	
-	-	مرونة عالية	
-	-	غير سامة	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	مرن	
-	-	لوح عزل رغوي	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة
-	-	قوية بالضغط	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 0.930	الكثافة
-	-	g/10 min 15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	54	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	MPa	قوة الشد
-	-	%	استطالة الشد
-	-	kN/m 44.1	قوة التمزق

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.