Eco-Solutions FT1

المصنع	MINIMA Technoloy Co. Ltd.	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eco-Solutions FT1 هي مادة من البوليمرات القابلة للتحلل البيولوجي (Biodeg Polymers). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا الشمالية لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ Eco-Solutions FT1 هي: صديقة للبيئة / خضراء ، قوة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي قوة عالية	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	JIS K7210

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0-7.0 g/10 min	-	JIS K7210

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	JIS K6781
	3.92 MPa	568.55 psi	-
	3.53 MPa	511.98 psi	-
	3.92 MPa	568.55 psi	-
	3.63 MPa	526.49 psi	-
استطالة الشد		-	JIS K6781
	3.5 %	-	-
	2.4 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	58.5 C°	137.3 F°	JIS K7207
درجة حرارة الانصهار	150 C°	302.0 F°	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.