Eco-Solutions GP2

المصنع	MINIMA Technoloy Co. Ltd.	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eco-Solutions GP2 هي مادة من البوليمرات القابلة للتحلل البيولوجي (Biodeg Polymers). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا الشمالية لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ Eco-Solutions GP2 هي: صديقة للبيئة / خضراء ، قوة عالية. التطبيق النموذجي لـ Eco-Solutions GP2: أكياس / بطانات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي قابل للرغوة مقاومة شد عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أكياس	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	JIS K7210
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.4 g/10 min	-	JIS K7210

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	JIS K6781
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
	15.5 MPa	2248.09 psi	-
	29.7 MPa	4307.63 psi	-
	17.7 MPa	2567.17 psi	-
استطالة الشد		-	JIS K6781
	220 %	-	-
	370 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	150 C°	302.0 F°	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.