Eco-Solutions GP315-1

المصنع	MINIMA Technoloy Co. Ltd.	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eco-Solutions GP315-1 هي مادة من البوليمرات القابلة للتحلل البيولوجي (Biodeg Polymers). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا الشمالية للنفخ أو القولبة بالحقن أو بثق الصفائح. السمات الهامة لـ Eco-Solutions GP315-1 هي: صديقة للبيئة / خضراء ، مقاومة للحرارة. التطبيق النموذجي لـ Eco-Solutions GP315-1: صفائح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي مقاومة حرارة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ ورقة	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة بالحقن بثق الألواح	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.33 g/cm³	-	JIS K7112
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	JIS K7210
انكماش القالب	0.95 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	78	-	JIS K7202

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	JIS K7113
	33.8 MPa	4902.28 psi	-
	33.1 MPa	4800.76 psi	-
استطالة الشد	20 %	-	JIS K7113
صدمة إيزود المحززة	77 J/m	1.44 ft·lb/in	JIS K7110

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	86.3 C°	187.34 F°	JIS K7207
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.