Eco-Solutions GP330-13

المصنع	MINIMA Technoloy Co. Ltd.	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eco-Solutions GP330-13 هي مادة من البوليمرات القابلة للتحلل البيولوجي (Biodeg Polymers). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Eco-Solutions GP330-13 هي: صديقة للبيئة / خضراء ، مقاومة للحرارة. التطبيق النموذجي لـ Eco-Solutions GP330-13: طبي / رعاية صحية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي مقاومة حرارة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	إطارات النظارات	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.44 g/cm³	-	JIS K7112
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	JIS K7210
انكماش القالب	0.78 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	88	-	JIS K7202

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	JIS K7113
	35.4 MPa	5134.35 psi	-
	34.3 MPa	4974.8 psi	-
استطالة الشد	7.4 %	-	JIS K7113
صدمة إيزود المحززة	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	JIS K7110

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	86.0 C°	186.8 F°	JIS K7207
درجة حرارة الانصهار	145 C°	293.0 F°	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.