Eco-Solutions GP9001T

المصنع	MINIMA Technoloy Co. Ltd.	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eco-Solutions GP9001T عبارة عن مادة من البوليمرات القابلة للتحلل الحيوي (Biodeg Polymers). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية لعمليات البثق أو الرغوة. تتضمن السمات الهامة لـ Eco-Solutions GP9001T ما يلي: صديقة للبيئة / خضراء قوة عالية تشمل التطبيقات النموذجية: الأقمشة / الألياف فيلم رغوة السباكة / الأنابيب / مياه الشرب الصفائح

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	قابل للرغوة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	رغوة	-	-
	خيوط أحادية	-	-
	Piping	-	-
	ورقة	-	-
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق معالجة الرغوة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.26 g/cm³	-	JIS K7210
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.5 g/10 min	-	JIS K7210

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	JIS K7127
	420 MPa	60915.96 psi	-
	620 MPa	89923.56 psi	-
قوة الشد		-	JIS K6781
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	70.0 MPa	10152.66 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
استطالة الشد		-	JIS K6781
	550 %	-	-
	220 %	-	-
قوة التمزق إلمندورف		-	JIS K7128
	3.0 kN/m	-	-
	5.0 kN/m	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.