Eco-Solutions GP95T

المصنع	MINIMA Technoloy Co. Ltd.	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eco-Solutions GP95T عبارة عن مادة من البوليمرات القابلة للتحلل الحيوي (Biodeg Polymers) مملوءة بمادة مالئة. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. تتضمن السمات الهامة لـ Eco-Solutions GP95T ما يلي: صديقة للبيئة / خضراء مقاومة للحرارة التطبيق النموذجي لـ Eco-Solutions GP95T: الصفائح

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي مقاومة حرارة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.51 g/cm³	-	JIS K7112
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	JIS K7210
انكماش القالب		-	Internal Method
	0.80 %	-	-
	0.70 %	-	-
صلابة روكويل	100	-	JIS K7202

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	JIS K7113
استطالة الشد	5.0 %	-	JIS K7113
معامل الانحناء	1800 MPa	261068.4 psi	JIS K7203
قوة الانحناء	50.0 MPa	7251.9 psi	JIS K7203
قوة صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	JIS K7110

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	98.0 C°	208.4 F°	JIS K7207
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.