

ADMER™ NF837E

LLDPE	الفئة	,Mitsui Chemicals .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ADMER® NF837E عبارة عن درجة تعتمد على PE-LLD ومطعمة أنهيدريد المالثيك، وهي مصممة خصيصًا لتطبيق طلاء البثق عالي السرعة. يوفر التصاقًا قويًا بـ EVOH و PA والورق والألومنيوم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	التصاق جيد	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	تطبيقات خدمة الطعام	
-	-	تطبيقات غذائية غير محددة	
-	-	FDA 21 CFR 175.105	تصنيفات الوكالة
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 10	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	44	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	-	قوة الشد
-	psi 1102.29	MPa 7.60	
-	psi 2320.61	MPa 16.0	
ASTM D638	-	%	استطالة الشد
ASTM D256	-	لا يوجد كسر	صدمة إيزود غير المحززة (منطقة)

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 179.6	C° 82.0	درجة حرارة تليين فيكات
ASTM D3418	F° 237.2	C° 114	ذروة درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 392.0 - 374.0	C° 190-200	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 464.0 - 428.0	C° 220-240	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 518.0 - 464.0	C° 240-270	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 536.0 - 518.0	C° 270-280	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 554.0 - 536.0	C° 280-290	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.