

AURUM® PL2300

PI, TP	الفئة	,Mitsui Chemicals .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

AURUM® PL2300 هي مادة بولي إيميد حرارية. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.32	الوزن النوعي
Internal Method	-	-	انكماش القالب
-	-	% 0.74	
-	-	% 0.85	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 11748.08	MPa 81.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 7.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 420610.2	MPa 2900	معامل الانحناء

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D790	psi 18854.94	MPa 130	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 1.46	J/m 78	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 429.8	C° 221	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	5.5E-5 cm/cm/°C	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)
-	-	5.5E-5 cm/cm/°C	
-	-	5.5E-5 cm/cm/°C	

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact المسؤول**

sales@su-jiao.com **/ البريد / Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.