TIPELIN® BA 550-13

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPELIN BA 550-13 هو بولى ايثيلين عالى الكثافة (مع هيكسين-1 كمونومر) للقولبة بالنفخ للمنتجات التي تتطلب مقاومة كيميائية جيدة ، علاوة على ذلك صلابة عالية. تحتوي الدرجة على مضادات الأكسدة ومزيل الحمض. التطبيقات يوصى باستخدام TIPELIN BA 550-13 للزجاجات والعلب التي تصل سعتها إلى 30 لترًا للمواد الكيميائية المنزلية ومستحضرات التجميل والزيوت غير العدوانية. المنتج مناسب للأنابيب غير المضغوطة والأنابيب المموجة أيضًا. TIPELIN BA 550-13 مناسب للتلامس مع الأغذية والألعاب. المنتج يتوافق مع لوائح سلامة الأغذية والألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مونومر هيكسين مشترك	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجات أنبوب مموج Piping	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.955 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.35 g/10 min 28 g/10 min 1.5 g/10 min	- - - -	ISO 1133 - - -
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	54.0 hr	-	ASTM D1693B
صلابة شور	65	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	1100 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	15 kJ/m²	7.14 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 129	F° 264.2	ISO 306/A120
وقت تحفيز الأكسدة	min 10	-	EN 728

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 150-165	F° 329.0 - 302.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.