TIPELIN® BB 620-17

المصنع	MOL Petrochemicals Co. Ltd.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPELIN BB 620-17 هو بولى ايثيلين عالى الكثافة (مع هيكسين-1 كمونومر) للقولبة بالنفخ للمنتجات التي تتطلب صلابة عالية. تحتوي الدرجة على مضادات الأكسدة ومزيل الحمض. يوصى باستخدام TIPELIN BB 620-17 للزجاجات الصغيرة لتعبئة المواد الغذائية (لمنتجات الألبان والزبادي والمياه المعدنية والعصير). المنتج مناسب للقولبة بالحقن للحاويات الصغيرة لتطبيقات الأغذية. علاوة على ذلك ، فهو مناسب للأنابيب المموجة أيضًا. TIPELIN BB 620-17 مناسب للتلامس مع الأغذية ولتصنيع منتجات التعبئة والتغليف الصيدلانية والألعاب. المنتج يتوافق مع لوائح سلامة الأغذية والأدوية والألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات قولبة النفخ زجاجات أنبوب مموج حاويات الطعام تغليف المواد الغذائية	- - - - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.961 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70 g/10 min 50 g/10 min 2.9 g/10 min	- - - -	ISO 1133 - - -
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	21.0 hr	-	ASTM D1693B
صلابة شور	67	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	11 % 430 %	- - -	ISO 527-2 - -
معامل الانحناء	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	130 °C	266.0 °F	ISO 306/A120
وقت تحفيز الأكسدة	min 8.0	-	EN 728

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	150-165 °C	302.0 - 329.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.