TIPOLEN® FA 244-51

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPOLEN FA 244-51 هي درجة فيلم من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. يحتوي على 1٪ من بيوتيل أكريلات. يتميز بثبات ذوبان جيد وقابلية معالجة ممتازة. الأفلام المصنوعة من هذه الدرجة لها خصائص ميكانيكية وبصرية ممتازة. TIPOLEN FA 244-51 مخصص لتصنيع الأكياس شديدة التحمل والأفلام الزراعية وأفلام السيلاج والأفلام القابلة للانكماش وأكياس الحمل وأفلام التعبئة والتغليف والأفلام المنزلية والأفلام المستخدمة في التصفيح بسماكة 0.07-0.16 مم والمنتجات المقولبة بالنفخ والزجاجات. TIPOLEN FA 244-51 مناسب للتلامس مع الأغذية ولتصنيع منتجات التعبئة والتغليف الصيدلانية. المنتج يتوافق مع لوائح الأغذية والأدوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات عالي للذوبان	-	-
	بصريات	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	تطبيقات زراعية	-	-
	أكياس	-	-
	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	زجاجات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم أكياس شديدة التحمل السلع المنزلية Laminates التعبئة والتغليف غلاف قابل للانكماش	- - - - - -	- - - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.28 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى أكريليت ن-بوتيل	1.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	70 µm	2.76 mil	-
قوة الشد		- 3190.84 psi 3335.87 psi	ISO 527-3 - -
استطالة الشد		- 300 % 550 %	ISO 527-3 - -
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	300 g	10.58 oz	ISO 7765-1

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	14 %	-	ISO 14782

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	170-190 °C	338.0 - 374.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.