TIPOLEN® FB 243-51

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPOLEN FB 243-51 هو نوع من أغشية البولي إيثيلين منخفض الكثافة. يتميز بثبات منصهر جيد وقابلية معالجة ممتازة. تتميز الأغشية المصنوعة من هذا النوع بخصائص ميكانيكية جيدة. لا يحتوي هذا النوع على أي إضافات. TIPOLEN FB 243-51 مخصص لأكياس التسوق والأغشية المنزلية والأغشية الرقيقة الدقيقة والأغشية المستخدمة في التصفيح والنفخات الصغيرة. سمك الفيلم الموصى به هو 0.04-0.10 مم. TIPOLEN FB 243-51 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية ولتصنيع منتجات التعبئة والتغليف الصيدلانية والألعاب. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية واللوائح الصيدلانية ولوائح سلامة الألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات عالي للذوبان	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	فيلم	-	-
	السلع المنزلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Laminates Pharmaceutical Packaging غلاف قابل للانكماش ألعاب	- - - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.921 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	48	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	40 µm	1.57 mil	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	0.04 to 0.10 mm	-	-
قوة الشد		- 3625.95 psi 3190.84 psi	ISO 527-3 - -
	25.0 MPa 22.0 MPa		
استطالة الشد		- - -	ISO 527-3 - -
	260 % 610 %		
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ISO 7765-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 96.0	F° 204.8	ISO 306/A120

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 11	-	ISO 14782

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 170-190	F° 374.0 - 338.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.