TIPOLEN® FB 243-55

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPOLEN FB 243-55 هو نوع من أغشية البولي إيثيلين منخفض الكثافة مع خصائص ميكانيكية جيدة وقابلية معالجة ممتازة. يحتوي هذا النوع على عوامل انزلاق ومضادة للالتصاق. التطبيقات: TIPOLEN FB 243-55 مخصص لأكياس التسوق وأغشية التعبئة والتغليف والأغشية المنزلية. سمك الفيلم الموصى به هو 0.04-0.10 مم. TIPOLEN FB 243-55 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (800 جزء في المليون)	-	-
	انزلاق (400 جزء في المليون)	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
	انزلاق	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	السلع المنزلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.921 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	48	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	40 µm	1.57 mil	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	0.04 to 0.10 mm	-	-
قوة الشد		-	ISO 527-3
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
	20.0 MPa	2900.76 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	230 %	-	-
	550 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ISO 7765-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	96.0 C°	204.8 F°	ISO 306/A120

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	11 %	-	ISO 14782

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	170-190 °C	338.0 - 374.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.