TIPPLEN® H 145 F

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN H 145 F هو بولي بروبيلين متجانس ذو وزن جزيئي منخفض وتوزيع وزن جزيئي ضيق. يتميز هذا المنتج بتدفق ذوبان عالي وقابلية معالجة فائقة لأوقات دورة أقصر. تحتوي هذه الدرجة على حزمة مضافة مضادة لتلاشي الغاز. TIPPLEN H 145 F مناسب بشكل خاص للخيوط المستمرة المنتفخة للسجاد، والخيوط المستمرة عالية المتانة للأشرطة وأحزمة الأمان. تستخدم الخيوط المستمرة ذات المتانة المتوسطة في التنجيد والملابس الرياضية. هذه الدرجة مناسبة أيضًا للألياف الأساسية منخفضة السماكة للأقمشة غير المنسوجة. يظهر خصائص ممتازة مضادة لتلاشي الغاز. يوصى باستخدام TIPPLEN H 145 F أيضًا للقولبة بالحقن لمنتجات التعبئة والتغليف ذات الجدران الرقيقة والألعاب والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ. TIPPLEN H 145 F مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية ولوائح سلامة الألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاوم لتلاشي الغاز	-	-
	تدفق عالي	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	غزل BCF	-	-
	بطانة السجاد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أقمشة	-	-
	ألياف	-	-
	خيوط	-	-
	أثاث	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	غير منسوجات	-	-
	سلع رياضية	-	-
	Staple Fibers	-	-
	Strapping	-	
	تغليف ذو جدران رقيقة	-	
	ألعاب	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	104	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	39.0 MPa	5656.48 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	8.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	109 °C	228.2 °F	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	190-235 °C	374.0 - 455.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	190-235 °C	374.0 - 455.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.