TIPPLEN® H 388 F

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN H 388 F هو بولي بروبيلين متجانس ذو درجة ريولوجيا متحكم بها مع محتوى عالي من عامل الانزلاق والمضاد للالتصاق. تُظهر الدرجة قابلية معالجة ولمعان ووضوح ممتازين. تم تطوير TIPPLEN H 388 F خصيصًا للبثق عالي السرعة للأغشية المصبوبة والمنفوخة الشفافة. يوصى باستخدام TIPPLEN H 388 F لبثق الأغشية المصبوبة والمنفوخة منخفضة السمك للتعبئة والتغليف عالية الجودة للمواد الغذائية (مثل المعكرونة والوجبات الخفيفة ومنتجات المخابز والحلويات) والزهور والكتب والقرطاسية والمنسوجات ويمكن استخدامه للأغشية من 0.01 - 0.15 مم. TIPPLEN H 388 F مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد تكتل عالي	-	-
	انزلاق عالي	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مضاد تكتل عالي	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	انزلاق عالي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	هوموبوليمر مادة قابلة لإعادة التدوير	- -	- -
الاستخدامات	فيلم مصبوب تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف Stationary Supplies تطبيقات النسيج	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BGA، تصنيف غير محدد ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب بثق قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	98	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	11 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة إيزود المحززة	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	95.0 C°	203.0 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	190-240 C°	374.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.