TIPPLEN® H 483 F

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN H 483 F هو بولي بروبيلين متجانس ذو وزن جزيئي متوسط، وخصائص ميكانيكية جيدة وقابلية معالجة فائقة. يوصى باستخدام TIPPLEN H 483 F في خيوط الأغشية المشقوقة للحبال والخيوط المبرومة، والخيوط الأحادية. تستخدم خيوط الأغشية على سبيل المثال في فرشاة، وملء المكانس والتطبيقات التقنية. يوصى باستخدام هذه الدرجة أيضًا للأغشية والألواح المصبوبة، علاوة على ذلك للمنتجات المقولبة بالحقن (مثل الأغطية، والأدوات المنزلية، ومواد التعبئة والتغليف). TIPPLEN H 483 F مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	هومبوليمر	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	غزل BCF	-	-
	أغطية	-	-
	ألياف	-	-
	فيلم	-	-
	السلع المنزلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خيوط أحادية التعبئة والتغليف حبل ورقة خيط	- - - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق قولبة بالحقن بثق الألواح	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.5 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	98	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	34.5 MPa	5003.81 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	94.0 C°	201.2 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	190-240 °C	374.0 - 464.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	190-240 °C	374.0 - 464.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.