TIPPLEN® H 543 F

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN H 543 F هو بولي بروبيلين متجانس بوزن جزيئي متوسط وخصائص ميكانيكية جيدة وقابلية معالجة متميزة. تُظهر هذه الدرجة انخفاضًا في نقل الماء بسبب تثبيتها الخاص. يوصى باستخدام TIPPLEN H 543 F لخيوط الأفلام. تُستخدم خيوط أفلام النسيج بعدد منكر لا يزيد عن 1100 إلى 1200 لإنتاج دعامات السجاد والحقائب والأقمشة الصناعية والحصائر. تُستخدم الخيوط بعدد منكر يتراوح من 3000 إلى 28000 لخيوط المكبس وخيوط التعبئة والحبال. يوصى أيضًا باستخدام TIPPLEN H 543 F للأفلام المصبوبة والمنفوخة والصفائح الصلبة للتشكيل الحراري للأكواب وتعبئة منتجات الألبان وصواني الفاكهة. TIPPLEN H 543 F مناسب لتلامس الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	هومبوليمر	-	-
	انتقال ماء قليل	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	بطانة السجاد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم مصبوب	-	-
	أكواب	-	-
	أقمشة	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	حبل	-	-
	ورقة	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-
	خيط	-	
	خيط	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	101	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	9.5 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة إيزود المحززة	5.5 kJ/m²	2.62 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	105 C°	221.0 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	190-240 C°	374.0 - 464.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	190-240 C°	374.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.