TIPPLEN® H 649 FH

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN H 649 FH هو بولي بروبيلين متجانس لإنتاج أفلام موجهة ثنائية المحور. تحتوي الدرجة على تثبيت معالجة مُقوَّى ولكنها لا تحتوي على أي عوامل انزلاق أو منع الالتصاق. TIPPLEN H 649 FH خالٍ من ستيرات الكالسيوم وهو مناسب بشكل خاص للمعادن في كل من الهياكل أحادية الطبقة والمبثوقة. تتمتع أفلام BOPP المصنوعة من TIPPLEN H 649 FH بخصائص ميكانيكية جيدة وقوة تأثير عالية ومقاومة للثقب حتى في درجات الحرارة المنخفضة. يشكل فيلم BOPP حاجزًا ممتازًا ضد الرطوبة والزيوت والأكسدة ويتميز بخصائص بصرية جيدة. تُستخدم الأفلام أحادية الطبقة أو المبثوقة بنطاق سمك يتراوح بين 0.01 و 0.04 مم للتعبئة والتغليف. TIPPLEN H 649 FH مناسب لتلامس الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت المعالجة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	هومو‌بوليمر	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	قابل للتعدين	-	-
	حاجز الرطوبة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بصريات	-	-
	مقاوم للأكسدة	-	-
	مقاوم للثقب	-	
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم	-	-
	فيلم متعدد الطبقات	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	99	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 108	F° 226.4	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 190-240	F° 464.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.