TIPPLEN® H 659 F

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN H 659 F هو بولي بروبيلين متجانس بوزن جزيئي متوسط وخصائص ميكانيكية ممتازة للبثق. تشتمل هذه الدرجة على عامل تنوي، لذلك تتمتع بخصائص بصرية ممتازة وقيم معامل عالية جدًا. لا تحتوي هذه الدرجة على عامل منع الالتصاق وعامل انزلاق. يوصى باستخدام TIPPLEN H 659 F لبثق الصفائح لتشكيل الحراري للأدوات المنزلية والزجاجات المقولبة بالنفخ وتعبئة منتجات الألبان وصواني الفاكهة والبسكويت والشوكولاتة وما إلى ذلك. نظرًا لثبات الانحراف الحراري المتميز (HDT)، فإن هذه الدرجة قابلة للتطبيق بشكل رائع لتعبئة المواد الغذائية، والتي يتم تعبئتها ساخنة. TIPPLEN H 659 F مناسب لتلامس الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية هوموبوليمر وزن جزيئي متوسط مُتَكَوِّن بصريات	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	زجاجات أكواب	- -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف المواد الغذائية السلع المنزلية ورقة	- - -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق قولبة بالحقن التشكيل الحراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.7 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	102	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	8.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	6.5 kJ/m²	3.09 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	120 C°	248.0 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	190-245 °C	374.0 - 473.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	190-245 °C	374.0 - 473.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.