TIPPLEN® H 681 F

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN H 681 F هو بولي بروبيلين متجانس بوزن جزيئي متوسط وخصائص ميكانيكية متميزة للبثق. يُظهر المنتج قابلية معالجة ممتازة في تطبيقات البثق. يوصى باستخدام TIPPLEN H 681 F للبثق للأفلام المصبوبة والمنفوخة، وخيوط أفلام النسيج بعدد منكر لا يزيد عن 1100 إلى 1200 ويتم إصدارها لإنتاج دعامات السجاد والحقائب وخيوط المكبس وخيوط التعبئة والحبال والحصائر. لذلك يوصى أيضًا باستخدام TIPPLEN H 681 F للزجاجات المقولبة بالنفخ، وبثق الصفائح للتشكيل الحراري، وتعبئة منتجات الألبان، وصواني الفاكهة، والبسكويت، والشوكولاتة، وما إلى ذلك. TIPPLEN H 681 F مناسب لتلامس الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	غزل BCF	-	-
	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	زجاجات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بطانة السجاد	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	حبل	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-
	خيط	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	فيلم منفوخ	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	بثق	-	-
	بثق الألواح	-	-
	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.7 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	96	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1650 MPa	239312.7 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 98.0	F° 208.4	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 190-245	F° 473.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.