TIPPLEN® K 499

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN K 499 هو بولي بروبيلين كوبوليمر تأثير للقولبة بالحقن. يوفر المنتج تدفقًا جيدًا وقوة تأثير عالية وصلابة بسبب محتوى الإيثيلين. يوصى باستخدام TIPPLEN K 499 لمكونات السيارات ولوحات القيادة وخزانات تعويض مياه التبريد وألواح تزيين الأبواب وزخارف حجرة الأمتعة وحافظات البطاريات والصناديق. TIPPLEN K 499 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	صلابة عالية	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	لوحة عدادات السيارة	-	-
	زخرفة داخلية للسيارات	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	علب البطاريات صناديق	- -	
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BGA، تصنيف غير محدد ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.5 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	83	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	6.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m² 12 kJ/m²	- 2.38 ft·lb/in² 5.71 ft·lb/in²	ISO 180/A - -

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 94.0	F° 201.2	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 190-240	F° 464.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.