TIPPLEN® R 1059 A

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN R 1059 A هو بولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي بخصائص تدفق عالية لتطبيقات القولبة بالحقن لآلات القولبة بالحقن عالية السرعة. تحتوي الدرجة على عامل تنوي ومضاد للكهرباء الساكنة ومصنوعة من مادة مضافة بصرية خاصة. يُظهر المنتج شفافية ولمعانًا ممتازين. TIPPLEN R 1059 A مناسب لاستبدال PVC و PS و PET. يوصى باستخدام TIPPLEN R 1059 A للقولبة بالحقن لإنتاج الأدوات المنزلية والحاويات والتعبئة والتغليف ذات الجدران الرقيقة لمستحضرات التجميل وأدوات النظافة والأعشاب والحلويات، حيث لا تمثل النفاذية الغازية الأعلى مشكلة. يمكن استخدامه للقولبة بالحقن لحاويات الطعام الشفافة، والتي يمكن استخدامها في فرن الميكروويف. TIPPLEN R 1059 A مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية ولتصنيع الألعاب. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية ولوائح سلامة الألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	عامل نواة	-	-
	مادة مضافة غير محددة 2	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تدفق عالي	-	-
	نفاذية عالية للغاز	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-
	بصريات	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	
الاستخدامات	حاويات	-	-
	تغليف مستحضرات التجميل	-	-
	حاويات الطعام	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	تغليف ذو جدران رقيقة	-	-
	ألعاب	-	
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	85 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	87	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1150 MPa	166793.7 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	12 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 89.0	F° 192.2	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 185-230	F° 446.0 - 365.0	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.