TIPPLEN® R 351 F

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN R 351 F هو بولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي مع حزمة انزلاق ومضاد للالتصاق. يُظهر المنتج شفافية ولمعانًا عاليين وقابلية لحام حراري جيدة جدًا. درجة حرارة بدء الختم حوالي 136 درجة مئوية. يوصى باستخدام TIPPLEN R 351 F لبثق الأغشية المصبوبة والمنفوخة المروية بالماء. إنه مناسب تمامًا لتعبئة المواد الغذائية مثل البسكويت والحلويات والمعكرونة والشاي ولتعبئة القرطاسية والقمصان وما إلى ذلك. يوصى باستخدام TIPPLEN R 351 F أيضًا للتعبئة والتغليف عالية الجودة إما كفيلم أحادي الطبقة أو كطبقة لحام في الهياكل المشتركة. نظرًا لقابلية اللحام الحراري الممتازة، فإن TIPPLEN R 351 F مناسب تمامًا لتغليف أغشية PP أو مواد أخرى مثل PA أو البوليستر أو الألومنيوم لتشكيل طبقة الختم. TIPPLEN R 351 F مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مضاد تكتل متوسط	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مادة قابلة لإعادة التدوير انزلاق قابل للحام	- - -	- -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم تغليف المواد الغذائية Laminates التعبئة والتغليف Stationary Supplies	- - - - - -	- - - - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.5 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	77	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	900 MPa	130534.2 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	12 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	900 MPa	130534.2 psi	ISO 178
درجة حرارة بدء الختم	136 °C	276.8 °F	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	74.0 C°	165.2 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	185-230 C°	365.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.