TIPPLEN® R 359

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN R 359 هو بولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي لتطبيقات القولبة بالحقن. تمت صياغة المنتج باستخدام عامل تنوي. تُظهر المنتجات المصنوعة من هذه الدرجة شفافية ولمعانًا عاليين. TIPPLEN R 359 مناسب لاستبدال PVC و PS و PET. يوصى باستخدام TIPPLEN R 359 للقولبة بالحقن لأدوات المطبخ المنزلية والحاويات والتعبئة والتغليف ذات الجدران الرقيقة لمستحضرات التجميل وأدوات النظافة والأعشاب والحلويات، حيث لا تمثل النفاذية الغازية الأعلى مشكلة. يمكن استخدامه للقولبة بالحقن لحاويات الطعام الشفافة، والتي يمكن استخدامها في فرن الميكروويف. TIPPLEN R 359 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاويات تغليف مستحضرات التجميل حاويات الطعام السلع المنزلية Pharmaceutical Packaging تغليف ذو جدران رقيقة	- - - - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	81	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	13 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	185-230 °C	365.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.