TIPPLEN® R 780

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPELIN 7111S هو كوبوليمر بولي إيثيلين عالي الكثافة ثنائي النسق (مع البيوتين -1 كمونومر) مخصص لبثق الألواح والقولبة بالنفخ للمنتجات ذات الصلابة العالية، ومقاومة ممتازة لتشقق الإجهاد البيئي، وسلوك زحف كامل مشقوق واستقرار محسّن للألوان على المدى الطويل. تحتوي الدرجة على مضادات الأكسدة وكاسحات الأحماض. يوصى باستخدام TIPELIN 7111S لبثق ألواح الأجزاء الصناعية وتعبئة المستهلكين أيضًا، ويوصى به بشدة في الحالات التي تكون فيها هناك حاجة إلى استقرار أفضل للألوان وقيمة اصفرار أقل للمنتج. يوصى باستخدام TIPELIN 7111S أيضًا لبثق الأنابيب غير المضغوطة وللقولبة بالنفخ للأوعية لتعبئة حتى المواد الكيميائية الصناعية العدوانية. TIPELIN 7111S مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية، ولتصنيع الألعاب. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية ولوائح سلامة الألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
	وزن جزيئي فائق الارتفاع	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات السيارات	-	-
	حاويات	-	-
	تجهيزات	-	-
	رغوة	-	-
	Piping	-	-
	مظاهر	-	-
	ورقة	-	-
	أنابيب	-	
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة النفخ بالبثق	-	-
	Pipe Extrusion	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الألواح	-	-
	التشكيل الحراري	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	75	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	12 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	22 kJ/m²	10.47 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 82.0	F° 179.6	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 185-230	F° 446.0 - 365.0	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.