TIPPLEN® R 959 A

المصنع	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN R 959 A هو بولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي من درجة المفاعل لتطبيقات القولبة بالحقن. تمت صياغة المنتج باستخدام عامل تنوي خاص وعامل تبييض بصري مع شفافية ولمعان ممتازين. تتميز درجة المفاعل المحسنة هذه بتوزيع وزن جزيئي ضيق للغاية يوفر ثباتًا جيدًا للأبعاد، والتواء منخفض، ورائحة / رائحة ممتازة وسلوكيات حسية. تحتوي هذه الدرجة على عامل تنوي ومضاد للكهرباء الساكنة. TIPPLEN R 959 A مناسب لاستبدال PVC أو PS أو PET. يوصى باستخدام TIPPLEN R 959 A للقولبة بالحقن لإنتاج الأدوات المنزلية والحاويات والتعبئة والتغليف ذات الجدران الرقيقة لمستحضرات التجميل وأدوات النظافة والأعشاب والحلويات، حيث لا تمثل النفاذية الغازية الأعلى مشكلة. يمكن استخدامه للقولبة بالحقن لحاويات الطعام الشفافة، والتي يمكن استخدامها في فرن الميكروويف. TIPPLEN R 959 A مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية ولوائح سلامة الألعاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	عامل نواة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مُتَكَوِّن بوليمر مشترك عشوائي مادة قابلة لإعادة التدوير	- - -	- -
الاستخدامات	حاويات تغليف مستحضرات التجميل حاويات الطعام السلع المنزلية تغليف ذو جدران رقيقة ألعاب	- - - - - -	- - - - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	45 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	86	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	12 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 84.0	F° 183.2	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 185-230	F° 446.0 - 365.0	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.