Addisil™ 6100

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة Addisil 6100 اللاصقة المصنوعة من السيليكون هي مادة مانعة للتسرب لاصقة من السيليكون معالجة بالحرارة ومكون واحد والتي سترتبط بالعديد من الركائز بدون مادة أولية والتي ستعالج بسرعة في درجات حرارة مرتفعة. يتمتع هذا المنتج بوقت تشغيل طويل جدًا في درجة حرارة الغرفة ولن يعالج تمامًا حتى يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة. Addisil 6100 عبارة عن معجون أسود انسيابي يمكن وضعه على الأسطح الرأسية أو العلوية. الميزات والفوائد الرئيسية منتج مكون واحد - لا حاجة للخلط التخزين في درجة حرارة الغرفة علاج سريع في درجة حرارة مرتفعة (في نطاق من 140 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) التصاق بدون مادة أولية بالعديد من أنواع الركائز (مثل الزجاج والمينا والألومنيوم والسيراميك) لا يوجد تكوين لمنتجات ثانوية للعلاج غير قابلة للتآكل للمعادن أداء جيد على نطاق واسع من درجات الحرارة درجة حرارة التشغيل -50 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
	غير أكال	-	-
	انسيابي	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مواد لاصقة مانعات التسرب	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	معجون	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	wk	-	-
الكثافة	1.12 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	8.3E-3 hr hr hr	- - - -	- - - -
صلابة شور	42	-	-
قوة الشد	9.50 MPa	1377.86 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	%	-	-
قوة التمزق	25.0 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.