Addisil™ 6101

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة Addisil 6101 اللاصقة المصنوعة من السيليكون، وهي مادة لاصقة من السيليكون معالجة بالحرارة ومكون واحد من Momentive Performance Material والتي سترتبط بالعديد من الركائز بدون مادة أولية والتي ستعالج بسرعة في درجات حرارة مرتفعة. يتمتع هذا المنتج بوقت تشغيل طويل جدًا في درجة حرارة الغرفة ولن يعالج تمامًا حتى يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة. مادة Addisil 6101 اللاصقة المصنوعة من السيليكون هي معجون أسود انسيابي يمكن وضعه على الأسطح الرأسية أو العلوية. الميزات والفوائد الرئيسية منتج مكون واحد - لا حاجة للخلط التخزين في درجة حرارة الغرفة علاج سريع جدًا في درجة حرارة مرتفعة (في نطاق من 110 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) التصاق بدون مادة أولية بالعديد من أنواع الركائز (مثل الألومنيوم والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج والمينا والسيراميك) لا يوجد تكوين لمنتجات ثانوية للعلاج؛ انكماش خطي منخفض غير قابلة للتآكل للمعادن والركائز الحساسة أداء متميز على نطاق واسع من درجات الحرارة درجة حرارة التشغيل -50 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غير أكال انسيابي	- -	
الاستخدامات	مواد لاصقة مانعات التسرب	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	معجون	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	wk	-	-
الكثافة	1.11 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	8.3E-3 hr hr hr hr	- - - - -	- - - - -
صلابة شور	43	-	-
قوة الشد	9.20 MPa	1334.35 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	580 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.