Addisil™ 6300

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

طلاء Addisil 6300 المصنوع من السيليكون عبارة عن طلاء سيليكون معالج بالحرارة ومكون واحد، والذي سيرتبط بالعديد من الركائز بدون مادة أولية والذي سيعالج بسرعة في درجات حرارة مرتفعة. يتمتع هذا المنتج بوقت تشغيل طويل جدًا في درجة حرارة الغرفة ولن يعالج تمامًا حتى يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة. Addisil 6300 عبارة عن مادة بيضاء قابلة للتدفق، والتي يمكن وضعها على نسيج بواسطة سكين فوق لفة. الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الميزات والفوائد الرئيسية منتج مكون واحد - لا حاجة للخلط التخزين في درجة حرارة الغرفة علاج سريع في درجة حرارة مرتفعة (في نطاق من 140 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) التصاق بدون مادة أولية بالعديد من أنواع الركائز لا يوجد تكوين لمنتجات ثانوية للعلاج غير قابلة للتآكل للمعادن أداء جيد على نطاق واسع من درجات الحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
	غير أكال	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	أبيض	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	wk	-	-
الكثافة	1.04 g/cm³	-	-
اللزوجة	30 Pa·s	-	-
وقت المعالجة		-	-
	8.3E-3 hr	-	-
	hr	-	-
	hr	-	-
صلابة شور	30	-	-
معامل الشد	0.600 MPa	87.02 psi	-
قوة الشد	6.00 MPa	870.23 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	300 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.