Addisil™ 8101

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة سيليكون Addisil 8101 عبارة عن مادة مانعة للتسرب لاصقة سيليكونية معالجة بالحرارة أحادية المكون والتي سترتبط بالعديد من الركائز بدون بادئ والتي ستعالج بسرعة في درجات حرارة مرتفعة. يتمتع هذا المنتج بوقت تشغيل طويل جدًا في درجة حرارة الغرفة ولن يتم معالجته بالكامل حتى يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة. Addisil 8101 عبارة عن مادة انسيابية رمادية الميزات والفوائد الرئيسية منتج مكون واحد - لا حاجة إلى الخلط تخزين في درجة حرارة الغرفة معالجة سريعة جدًا في درجة حرارة مرتفعة (في نطاق من 110 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) التصاق بدون بادئ للعديد من أنواع الركائز (مثل PA، PBT، الراتنجات الفينولية والنحاس والنيكل والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس الأصفر والسيراميك والزجاج) لا يوجد تكوين لمنتجات ثانوية للمعالجة؛ انكماش خطي منخفض غير قابل للتآكل للمعادن والركائز الحساسة خصائص عازلة ممتازة أداء متميز على نطاق واسع من درجات الحرارة درجة حرارة التشغيل -50 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
	انكماش منخفض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غير أكال انسيابي	- -	
الاستخدامات	مواد لاصقة مانعات التسرب	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	wk	-	-
الكثافة	1.09 g/cm³	-	-
اللزوجة	160-650 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.17 hr	-	-
صلابة شور	43	-	-
قوة الشد	9.20 MPa	1334.35 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	580 %	-	-
القوة الكهربائية	27 kV/mm	-	DIN 53481
السماحية النسبية	2.94	-	DIN 53483
المقاومة الحجمية	2.1E+13 ohms·cm	-	DIN 53481
عامل التبديد	1.8E-3	-	DIN 53483

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.