Addisil™ 2070 E

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتبر سلسلة Addisil 20X0 E عبارة عن مطاط معالج بالحرارة ثنائي المكون لصنع المطاط الصناعي (HCE) بمدى صلابة يتراوح بين 50 و 80 شور أ للتطبيقات الصناعية. تعتمد هذه السلسلة على نظام معالجة البلاتين، وهو مناسب بشكل خاص لتطبيقات البثق عالية القيمة حيث يكون الامتثال التنظيمي أو الشفافية أو الأداء الميكانيكي و/أو الإنتاجية مهمة. أمثلة التطبيقات هي ملامح باب الفرن والأنابيب لتطبيقات الأغذية. الميزات والفوائد الرئيسية شفافية جيدة، لا اصفرار أداء ميكانيكي جيد سطح جاف غير لاصق عديم الرائحة أثناء المعالجة وفي تطبيقه معالجة سريعة مدة صلاحية طويلة تبلغ 6 أشهر للمكونات المفردة إذا تم تخزينها بشكل صحيح عمر افتراضي طويل جدًا يتراوح من 2 إلى 4 أسابيع للمكونات المختلطة مناسب للامتثال للوائح ملامسة الأغذية FDA 21 CFR 177.2600 وتوصيات BfR القسم XV KTW: لائحة المياه الألمانية. اجتازت عينة تمثيلية الاختبار الخاص بالأنابيب والتجهيزات والأختام وأنظمة التخزين (الباردة والدافئة) WRAS (BS 6920). اجتازت عينة تمثيلية الاختبار (البارد والدافئ) W270: اختبار النمو الميكروبيولوجي. اجتازت عينة تمثيلية الاختبار

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	وضوح متوسط غير لاصق	- -	
الاستخدامات	تطبيقات صناعية تطبيقات غذائية غير محددة مظاهر أنابيب	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، تصنيف غير محدد FDA 21 CFR 177.2600 تصنيف KTW غير محدد تصنيف WRAS غير محدد	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.17 g/cm³	-	DIN 53479
صلابة الديورومتر	72	-	DIN 53505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
استطالة الشد	470 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	33.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	25 %	-	DIN 53517

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20000-40000	-	-
مدة الصلاحية	wk 26	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0	-	-
الفلكنة	min 10.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.