Addisil™ 60 Xray

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إن Addisil 60 Xray عبارة عن مطاط معالج بالحرارة ومكون واحد لصنع مواد لدنة (HCE) بصلابة 60 شور أ للتطبيقات الطبية. يعتمد هذا المركب على نظام معالجة البلاتين، وهو مناسب بشكل خاص لتطبيقات البثق عالية القيمة حيث يكون الامتثال التنظيمي والشفافية والأداء الميكانيكي و/أو الإنتاجية مهمة. هذه السلسلة مناسبة بشكل خاص لتصنيع الأنابيب والمقاطع الجانبية الشفافة المبثوقة للاستخدام في تطبيقات الرعاية الصحية. الميزات والفوائد الرئيسية شفافية عالية، لا اصفرار خصائص ميكانيكية ممتازة سطح جاف وغير لاصق عديم الرائحة أثناء المعالجة وفي تطبيقه علاج سريع مكون واحد، جاهز للاستخدام مدة الصلاحية 3 أشهر من تاريخ التصنيع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	غير لاصق	-	
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	مظاهر	-	-
	أنابيب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، تصنيف غير محدد FDA تصنيف غير محدد	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.26 g/cm³	-	DIN 53479
صلابة الديورومتر	60	-	DIN 53505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
استطالة الشد	600 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	35.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	15 %	-	DIN 53517

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	13 wk	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	4.0 hr	-	-
الفلكنة	10.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.