Addisil™ IND 1050 E

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتبر سلسلة Addisil IND 10X0 E مطاطًا معالجًا بالحرارة أحادي المكون لصنع مواد لدنة (HCE) بنطاق صلابة بين 50 و 80 درجة Shore A للتطبيقات الصناعية. تعتمد هذه السلسلة على نظام معالجة البلاتين، وهو مناسب بشكل خاص لتطبيقات البثق عالية القيمة حيث الامتثال التنظيمي أو الشفافية أو الأداء الميكانيكي و/أو الإنتاجية مهمة. أمثلة التطبيق هي ملامح باب الفرن والأنابيب لتطبيقات الأغذية. الميزات والفوائد الرئيسية شفافية عالية، لا اصفرار خصائص ميكانيكية ممتازة سطح جاف وغير لاصق عديم الرائحة أثناء المعالجة وفي تطبيقه معالجة سريعة مكون واحد، جاهز للاستخدام فترة صلاحية 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ التصنيع مناسب للامتثال للوائح ملامسة الأغذية FDA 21 CFR 177.2600 وتوصيات BfR القسم XV

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	غير لاصق	-	-
الاستخدامات			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات صناعية تطبيقات غذائية غير محددة مظاهر أنابيب	- - - -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، تصنيف غير محدد FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	DIN 53479
صلابة الديورومتر	48	-	DIN 53505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
استطالة الشد	700 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	32.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	25 %	-	DIN 53517

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	13 wk	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	4.0 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الفلكنة	min 10.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.