Tufel® II 94305

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tufel II 94305 مركبات المطاط 94205 و 94305 عبارة عن مواد لدنة من السيليكون المعالج بالإضافة منخفضة التطاير وسريعة المعالجة تبلغ 20 و 30 دورومتر للقولبة. يمكن استخدامها بمفردها أو مزجها بصلابة متوسطة. تشمل التطبيقات القولبة المصنعة التي تتطلب وقت دورة قصير، ومعالجة الأقسام العميقة، والأجزاء ذات المتطلبات القابلة للاستخلاص المنخفضة. الميزات والفوائد الرئيسية تقلل قواعد LV من أوقات المعالجة اللاحقة نظام معالجة خالٍ تمامًا من البيروكسيد انخفاض كبير في أنظمة دورة القولبة نطاق درجة حرارة القولبة المنخفضة (150-166 درجة مئوية) (300-330 درجة فهرنهايت) عمر تخزين مختلط فائق معالجة سطحية محكمة شفافية غير متفتحة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة دورة قولبة سريعة مواد قابلة للاستخلاص منخفضة غير مزهر	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600 USP الفئة VI	- -	- -
المظهر	شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	28	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.600 MPa	87.02 psi	ASTM D412
قوة الشد	9.30 MPa	1348.85 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1100 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	30.0 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.