Tufel® II 94406

المصنع	Momentive Performance Materials Inc.	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركبات مطاط السيليكون TUFEL II 94406 و 94506 و 94606 و 94706 هي لدائن سيليكون مقواة بالإضافة سريعة المعالجة منخفضة التطاير بمقياس صلابة 40-70 للبثق والتقويم. يمكن استخدامها بمفردها أو مزجها بمقاييس صلابة متوسطة. تشمل التطبيقات الأنابيب المبثوقة والملفات الشخصية والألواح المصقولة. الميزات والفوائد الرئيسية تقلل قواعد LV من المسامية والمعالجة اللاحقة نظام معالجة خالٍ تمامًا من البيروكسيد نافذة معالجة واسعة معدلات إنتاج عالية قوة تمزق عالية معالجة سطحية محكمة غير مزهرة شفافية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة مقاومة تمزق جيدة غير مزهر	- - -	- - -
الاستخدامات	مظاهر ورقة أنابيب	- - -	- - -
المظهر	شفاف	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الدرفلة	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	39	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.00 MPa	145.04 psi	ASTM D412
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D412
استطالة الشد	900 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	39.0 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	0.17 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.