# Tufel® II 94606

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Momentive Performance Materials Inc. | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

TUFEL II مركبات مطاط السيليكون 94406 و 94506 و 94606 و 94706 عبارة عن مواد لدنة من السيليكون المعالج بالإضافة منخفضة التطاير وسريعة المعالجة تبلغ 40-70 دورومتر للبثق والتقويم. يمكن استخدامها بمفردها أو مزجها بصلابة متوسطة. تشمل التطبيقات الأنابيب المبثوقة والملفات الجانبية والألواح المقواة. الميزات والفوائد الرئيسية تقلل قواعد LV من المسامية والمعالجة اللاحقة نظام معالجة خالٍ تمامًا من البيروكسيد نافذة معالجة واسعة معدلات إنتاج عالية قوة تمزق عالية معالجة سطحية محكمة شفافية غير متفتحة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | معالجة سريعة<br>مقاومة تمزق جيدة<br>غير مزهر | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | مظاهر<br>ورقة<br>أنابيب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف | - | - |

### طريقة المعالجة

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | الدرفلة | - | - |
| | بثق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 56 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 1.70 MPa | 246.56 psi | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | 8.50 MPa | 1232.82 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 740 % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | 42.0 kN/m | - | ASTM D624 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.19 g/cm³ | - | - |
| **وقت المعالجة** | 0.17 hr | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.