Exelene® LDPE 0700

المصنع	Montachem International, Inc.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات: أغشية الانكماش لتعبئة الأطعمة المجمدة شبه الثقيلة. الخصائص: يفي راتنج Exelene LDPE 0700 بمتطلبات القسم 177.1520، الفقرة C، من الفصل 21 المسمى "بوليمرات الأوليفين" من قانون اللوائح الفيدرالية لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، لاستخدامه مع ملامسة الأغذية المباشرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين مقبول لملامسة الأغذية كثافة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم تغليف المواد الغذائية تطبيقات خدمة الطعام تطبيقات غذائية غير محددة	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.923 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء		-	ASTM D882
	221 MPa	32053.4 psi	-
	193 MPa	27992.33 psi	-
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882A
	33.1 MPa	4800.76 psi	-
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	200 %	-	-
	800 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.