Exelene® LDPE 2000

المصنع	Montachem International, Inc.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Exelene® LDPE 2000 هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق النفخ الغشائي أو قولبة النفخ بالبثق أو بثق الأغشية وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Exelene® LDPE 2000 المواد المضافة / الخلطات الرئيسية والأكياس / البطانات والزجاجات والأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: مضاد للأكسدة، وضوح، مقبول لملامسة الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الأغذية وضوح متوسط	- - -	- - -
الاستخدامات	أكياس خلط تطبيقات قولبة النفخ زجاجات	- - - -	- - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم غلاف قابل للانكماش	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ قولبة النفخ بالبثق بثق الأفلام	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.923 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882A
	172 MPa	24946.54 psi	-
	200 MPa	29007.6 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882A
	24.1 MPa	3495.42 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	350 %	-	-
	700 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	111 C°	231.8 F°	DSC

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
العتامة	4 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.