Exelene® LLDPE 1600

المصنع	Montachem International, Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Exelene® LLDPE 1600 هو منتج من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق النفخ أو بثق الأغشية وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Exelene® LLDPE 1600 الأكياس / البطانات والإضافات / الخلطات الرئيسية والأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الأغذية مونومر هيكسين مساعد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الأغذية مونومر هيكسين مشترك	- - -	- - -
الاستخدامات	خلط فيلم أكياس شديدة التحمل تبطين	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.95 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882A
	207 MPa	30022.87 psi	-
	179 MPa	25961.8 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882A
	32.8 MPa	4757.25 psi	-
	24.0 MPa	3480.91 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	520 %	-	-
	780 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	400 g	14.11 oz	-
	630 g	22.22 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			DSC

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	124 °C	255.2 °F	

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العتامة	21 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.