Exelene® LLDPE 1801

المصنع	Montachem International, Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Exelene® LLDPE 1801 هو منتج من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق النفخ أو بثق الأغشية وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Exelene® LLDPE 1801 الأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية والملصقات والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: مضاد للتكتل مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الأغذية مونومر أوكتين مساعد انزلاق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	أوكتين كومونومر	-	-
	انزلاق	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم تغليف المواد الغذائية Labels	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882A
	172 MPa	24946.54 psi	-
	214 MPa	31038.13 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882A
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	12.1 MPa	1754.96 psi	-
	51.4 MPa	7454.95 psi	-
	37.2 MPa	5395.41 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	520 %	-	-
	670 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	210 g	7.41 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	260 g	9.17 oz	-
	640 g	22.57 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	122 °C	251.6 °F	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العتامة	10 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.