Exelene® LLDPE 2400

المصنع	Montachem International, Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات: راتنج لخلطات LDPE أكياس بلاستيكية لوقوف السيارات الخفيفة الأطعمة الصلبة مثل الخبز والفطائر والخضروات والفواكه بطانات للعلب الصناعية وعلب القمامة وبراميل سعة 55 جالون أغطية ملابس بلاستيكية الخصائص: راتنج Exelene LLDPE 2400 يلبي متطلبات القسم 177.1520، الفقرة C، من الفصل 21 المسمى "بوليمرات الأوليفين" من مدونة اللوائح الفيدرالية لإدارة الغذاء والدواء FDA، لاستخدامه مع ملامسة الأغذية المباشرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الأغذية كثافة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	أكياس تغليف المواد الغذائية تطبيقات خدمة الطعام تطبيقات صناعية	- - - -	- - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تبطين تطبيقات غذائية غير محددة	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء		-	ASTM D882
	196 MPa	28427.45 psi	-
	177 MPa	25671.73 psi	-
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	-
	8.48 MPa	1229.92 psi	ASTM D882
	8.62 MPa	1250.23 psi	ASTM D882
	26.9 MPa	3901.52 psi	ASTM D882A
	18.6 MPa	2697.71 psi	ASTM D882A
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	600 %	-	-
	800 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	65 g	2.29 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف			ASTM D1922
			-
			-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	g 110	oz 3.88	
	g 570	oz 20.1	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 123	F° 253.4	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 35	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.