Exelene® LLDPE 2601

المصنع	Montachem International, Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات: الأغشية المنفوخة وتطبيقات تغليف التجزئة والأغذية والتطبيقات الصناعية الأخرى مادة مثالية للمزج مع LDPE والأغشية الرقيقة بالإضافة إلى تطبيقات الأغشية متعددة الطبقات الخصائص: راتنج Exelene LLDPE 2601 يلبي متطلبات القسم 177.1520، الفقرة C، من الفصل 21 المسمى "بوليمرات الأوليفين" من مدونة اللوائح الفيدرالية لإدارة الغذاء والدواء FDA، لاستخدامه مع ملامسة الأغذية المباشرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مساعد معالجة	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	انزلاق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية تطبيقات خدمة الطعام تطبيقات صناعية فيلم متعدد الطبقات تطبيقات غذائية غير محددة	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882A
	41.4 MPa	6004.57 psi	-
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	500 %	-	-
	800 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	290 g	10.23 oz	-
	550 g	19.4 oz	-

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	7.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.